

# KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

Karta nr 01/01/2017S  
Aktualizacja: 09.05.2023



LAKIERY  
I EMALIE

## Amarol Triol



Silnie kryjąca emalia alkidowa 3W1 - grunt,  
międzywarstwa i warstwa nawierzchniowa



### Zakres stosowania

Emalia alkidowa przeznaczona do użytku wewnętrznego i zewnętrznego, jako farba gruntująca, podkładowa oraz wykończeniowa do drewna konstrukcyjnego i wyrobów drewnopochodnych. Emalię można stosować do malowania stali i renowacji elementów stalowych i żeliwnych uprzednio zabezpieczonych antykorozyjnie. Polecana również do malowania lamperii na podłożach mineralnych w budynkach mieszkalnych i obiektach użyteczności publicznej.

### Główne zalety produktu

- idealnie gładka powierzchnia
- odporna na działanie czynników atmosferycznych
- bardzo dobrze kryjąca, zwłaszcza na krawędziach
- przepuszczalna dla pary wodnej
- wysoka przyczepność oraz trwałość koloru
- zabezpieczenie powłokowe przed rozwojem mikroorganizmów
- technologia PowerTech3
- łagodny zapach

### Kolory

Biały oraz kolory dostępne w komputerowym systemie kolorowania Color Pro.

### Połysk

Satynowy

### Parametry techniczne

Gęstość w 23 °C [g/cm <sup>3</sup> ]	PN-EN ISO 2811-1	1,28
Zawartość części stałych vol. %	PN-EN ISO 3251	54
Zalecana grubość suchej warstwy [μm] na warstwę	PN-EN ISO 2808	35
Pyłosucha po ok. [h]	PN-EN ISO 1517	2
Sucha dotykowo po ok. [h]	PN-EN ISO 1517	4
Następna warstwa po ok. [h]		16
Temperatura zapłonu [°C]	PN-EN ISO 1523	39
Klasa reakcji na ogień	PN-EN 13501-1+A1:2010	D-s2-d0

### LZO

Limit zawartości LZO wg dyrektywy UE dla tego produktu (kat. A/d/FR): 300 g/l (2010). Produkt zawiera max. 300 g/l.

### Data ważności

24 miesiące od daty produkcji

PPG Deco Polska Sp. z o.o., ul. Kwidzińska 8; 51-416 Wrocław, tel. (71) 78 80 700, serwis.klienta@ppg.com

Dodatkowe informacje i aktualna dokumentacja dostępna pod nr infolinii 801 11 33 11 oraz na stronie [www.profesjonalnefarby.pl](http://www.profesjonalnefarby.pl)  
Informacje znajdujące się w niniejszej Karcie Technicznej są przygotowane według naszej najlepszej wiedzy i są aktualne na dzień jej wydania.  
Spółka zastrzega sobie prawo korygowania zmian bez uprzedzenia. Ze względu na to, iż warunki aplikacji pozostają poza kontrolą PPG Deco Polska Sp. z o.o., firma nie ponosi odpowiedzialności na podstawie niniejszej Karty Technicznej.



# KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

Karta nr 01/01/2017S  
Aktualizacja: 09.05.2023



LAKIERY  
I EMALIE

## Amarol Triol



Silnie kryjąca emalia alkidowa 3W1 - grunt,  
międzywarstwa i warstwa nawierzchniowa



**Metoda malowania** Pędzel, wałek, natrysk

**Rekomendowane narzędzia** Wałek Felt, wałek Nylon, pędzel Płaski, pędzel Płaski 6550, pędzel Oval marki PROGOLD

### Malowanie natryskowe

Urządzenie	Ciśnienie min.	Dysza min. nr	Filtr [Mesh]	Zalecane rozcieńczenie	Uwagi
GRACO HVLP Turbo Force 9,5	0,7 Bar	3	—	10%	brak

**Wydajność normowa** Do 15 m<sup>2</sup>/l (ok. 0,06 l/m<sup>2</sup>) przy jednej warstwie w zależności od chłonności i chropowatości podłoża.

**Rekomendowana ilość warstw** 2

**Przygotowanie podłoża** Z podłoża przeznaczonego do malowania należy usunąć wszelkie zabrudzenia i nierówności, podłoże odtłuścić i wysuszyć. Przy malowaniu powierzchni, które dotąd nie były malowane zalecane jest stosowanie farb podkładowych. Drewno surowe na zewnątrz należy zaimpregnować stosując Drewnochron Impregnat Grunt R. Następnie zagruntować Dekoral Kryjący Grunt do drewna (Gruntomal). Powierzchnie stalowe lub żeliwne należy zagruntować produktem Dekoral Podkład Antykorozyjny.  
Przy renowacji wymalowań stare powłoki należy przeszlifować papierem ściernym i usunąć pył. Powłoki złuszczone i spękane usuń a następnie przeszlifuj i odpyl. W przypadku szpachlowania starych powierzchni lamperii, a także w celu odciążenia intensywnych kolorów podłoża całość zagruntuj farbą Amarol Triol.

**Malowanie** Przed użyciem wyrób należy dokładnie wymieszać. W razie konieczności rozcieńczyć benzyną lakową (max. 3% obj.).

**Dodatkowe informacje** Podczas malowania temperatura podłoża i otoczenia powinny być powyżej 5 °C, a wilgotność względna powietrza nie powinna przekraczać 85%. Wilgotność drewna powinna wynosić maksymalnie 16-20%. Po zakończeniu prac malarskich narzędzia należy umyć benzyną lakową. Wyrób biały nie jest przeznaczony do stosowania w komputerowym systemie kolorowania.

**PKWiU** 20.30.12.0

PPG Deco Polska Sp. z o.o., ul. Kwidzińska 8; 51- 416 Wrocław, tel. (71) 78 80 700, serwis.klienta@ppg.com

Dodatkowe informacje i aktualna dokumentacja dostępna pod nr infolinii 801 11 33 11 oraz na stronie [www.profesjonalnefarby.pl](http://www.profesjonalnefarby.pl)  
Informacje znajdujące się w niniejszej Karcie Technicznej są przygotowane według naszej najlepszej wiedzy i są aktualne na dzień jej wydania.  
Spółka zastrzega sobie prawo korygowania zmian bez uprzedzenia. Ze względu na to, iż warunki aplikacji pozostają poza kontrolą PPG Deco Polska Sp. z o. o., firma nie ponosi odpowiedzialności na podstawie niniejszej Karty Technicznej.



## KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

Karta nr 01/01/2017S  
Aktualizacja: 09.05.2023



LAKIERY  
I EMALIE

# Amarol Triol



**Silnie kryjąca emalia alkidowa 3W1 - grunt,  
międzywarstwa i warstwa nawierzchniowa**



<b>Atesty</b>	Klasyfikacja w zakresie reakcji na ogień wg PN-EN 13501-1+A1:2010
<b>Zalecenia BHP i P. Poż.</b>	Stosować się do zaleceń podanych na opakowaniu. Szczegółowe informacje zamieszczone są w Karcie Charakterystyki na stronie <a href="http://www.sigmacoatings.com.pl">www.sigmacoatings.com.pl</a>
<b>Opakowania</b>	1 L, 5 L – biały, baza LN, ZX

PPG Deco Polska Sp. z o.o., ul. Kwidzyńska 8; 51- 416 Wrocław, tel. (71) 78 80 700, serwis.klienta@ppg.com

Dodatkowe informacje i aktualna dokumentacja dostępna pod nr infolinii 801 11 33 11 oraz na stronie [www.profesjonalnefarby.pl](http://www.profesjonalnefarby.pl)  
Informacje znajdujące się w niniejszej Karcie Technicznej są przygotowane według naszej najlepszej wiedzy i są aktualne na dzień jej wydania.  
Spółka zastrzega sobie prawo korygowania zmian bez uprzedzenia. Ze względu na to, iż warunki aplikacji pozostają poza kontrolą PPG Deco Polska Sp. z o. o., firma nie ponosi odpowiedzialności na podstawie niniejszej Karty Technicznej.

