

KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

Karta nr 01/04/2017S
Aktualizacja: 13.11.2025



**FARBY
WEWNĘTRZNE**

Sigma Ceramic Clean

Ceramiczna farba hydrofobowa do malowania ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń



Zakres stosowania

Wodorozcieńczalna farba Ceramic Clean na bazie wysokogatunkowych dyspersji akrylowych, przeznaczona do malowania ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń wykonanych z tynków cementowych, cementowo-wapiennych, powierzchni betonowych, tynków gipsowych, płyt gipsowo-kartonowych i powierzchni pomalowanych farbami emulsyjnymi. Pomalowane powierzchnie charakteryzują się najwyższą odpornością na zabrudzenia oraz na działanie różnego rodzaju środków czyszczących i dezynfekujących. Szczególnie polecana do powierzchni narażonych na intensywną eksploatację w obiektach użyteczności publicznej, takich jak szkoły, przedszkola, hotele oraz w branży gastronomicznej i przemyśle spożywczym.

Główne zalety produktu

- Najwyższa odporność na szorowanie, klasa 1 zgodnie z EN 13300 (ubytek < 1 µm po 200 cyklach szorowania)
- Ceramiczna technologia hybrydowa
- Plamoodporna i Hydrofobowa – odpycha płynne zabrudzenia
- Klasa A+ - emisja substancji (najniższa)
- Wysoka wytrzymałość na najczęstsze środki dezynfekujące i detergenty
- Bardzo dobra rozlewność
- Doskonała aplikacja
- Bezzapachowa

Kolorystyka

Kolory dostępne w komputerowym systemie kolorowania Color Pro.

Połysk

Matowy

Parametry techniczne

Gęstość 20±0,5°C, [g/cm³]	PN-EN ISO 2811-1	1,23÷1,31
Lepkość Haake 23±1 °C, [dPa·s]	Norma zakładowa	41,0÷80,0
Czas schnięcia powłoki w 23±2°C, [h]	PN-C-81519	4h
Nanoszenie drugiej warstwy, [h]	—	po 6h
Zawartość części stałych, min. [%wag]	PN-EN ISO 3251	50,0
Odczyn pH	PN-C-04963	7,5÷8,5
Stopień bieli, min [%] (dotyczy białego)	CIE	82
Odporność na szorowanie na mokro	PN-C-81914	Rodzaj I
Odporność na szorowanie		Klasa 1
Odporność na szorowanie	DIN 53778-2	≥ 10 000 cykli

KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

Karta nr 01/04/2017S
Aktualizacja: 13.11.2025



**FARBY
WEWNĘTRZNE**

Sigma Ceramic Clean

**Ceramiczna farba hydrofobowa do malowania
ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń**



Zalecana grubość powłoki na mokro [µm]	PN-EN ISO 2808	140
Największy rozmiar ziarna (granulacja) [µm]	PN-EN 13300	Drobna, do 100
Połysk	PN-EN 13300	Matowy
Współczynnik kontrastu dla bazy z kolorantami (zdolność krycia)	PN-EN 13300	Klasa 2 przy 7 m²/l
Współczynnik kontrastu dla bazy bez kolorantów (zdolność krycia)	PN-EN 13300	Klasa 2 przy 6 m²/l
Współczynnik przenikania pary wodnej	EN ISO 7783-2	Sd ≥ 0,14 [m] Sd < 1,4 [m]
Odporność na środki dezynfekujące	PN-EN ISO 2812-4	Eco Chlor*

LZO

Limit zawartości LZO wg Dyrektywy 2004/42/WE (kat. A/a/FW): 30 g/l (2010).
Produkt zawiera max. 1 g/l.

Certyfikacja budynków

BREEAM HEA9

Poziom emisji LZO mierzone zgodnie z wymogami ISO 11890-2: 2006	Normy prawne (g/l)	Spełnia wymogi BREEAM HEA9
0,0 g/l	30 g/l	Tak

LEED IEQ4.2 - 2009

Poziom emisji LZO mierzone w opakowaniu niezawierającym wody	Normy prawne (g/l)	Spełnia wymogi LEED IEQ4.2
0,0 g/l	50 g/l	Tak

Data ważności

24 miesiące od daty produkcji

Metoda malowania

Pędzel, wałek, natrysk

Rekomendowane narzędzia

Wałek Microfibre Extra, Wałek Microfibre Floor 120 marki PROGOLD

KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

Karta nr 01/04/2017S
Aktualizacja: 13.11.2025



FARBY
WEWNĘTRZNE

Sigma Ceramic Clean

Ceramiczna farba hydrofobowa do malowania
ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń



Malowanie natryskowe

Urządzenie	Ciśnienie min.	Dysza min. nr	Filtr [mesh]	Zalecane rozcieńczenie	Uwagi
GRACO ST Max 495/ Ultra Max 695 i większe	160-180	415/517/617/817	60	5%	brak

Wydajność normowa Do 12m²/l (ok. 0,08 l/m²) w zależności od rodzaju i struktury podłoża oraz metody aplikacji

Rekomendowana ilość warstw 2

Przygotowanie podłoża

Pozostałości po farbach klejowych dokładnie usuń, a podłoże zmyj wodą. Usuń wszystkie słabo związane i łuszczące się stare powłoki farb do odsłonięcia właściwego podłoża. Powierzchnia przeznaczona do malowania powinna być czysta, sucha, odpylona, bez spękań, o wyrównanej chłonności. Tynki i podłoża silnie chłonne wodę (gładzie i tynki gipsowe, płyty gipsowo-kartonowe, podłoża nigdy niemalowane) zagruntuj gruntem Sigmax Universal. Powierzchnie zagrzybione należy oczyścić wodnym roztworem środka dezynfekującego przy użyciu szczotki. Powierzchnie pomalowane farbami emulsyjnymi odtłuścić poprzez umycie wodą z dodatkiem środków myjących (np. mydło malarskie). Powierzchnie pomalowane farbami alkidowymi należy odtłuścić i zmatowić w celu zwiększenia przyczepności. Naprawy powierzchni należy wykonywać materiałami bez zawartości wapna. Powierzchnie gładkie bez struktury powinny być dokładnie wyrównane.

Malowanie

Świeże tynki cementowo-wapienne maluj po 3-4 tygodniach od ich nałożenia. Przed użyciem wyrób dokładnie wymieszaj. W razie potrzeby rozcieńcz wodą w ilości max. 5% obj. Po zakończeniu malowania narzędzia umyj wodą. W czasie prac malarskich i po ich zakończeniu pomieszczenia przed użytkowaniem wywietrz do zaniku charakterystycznego zapachu.

KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

Karta nr 01/04/2017S
Aktualizacja: 13.11.2025



**FARBY
WEWNĘTRZNE**

Sigma Ceramic Clean

Ceramiczna farba hydrofobowa do malowania ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń



Dodatkowe informacje

Dla kolorów trudno kryjących należy użyć zalecanego w systemie kolorowania podkładu. Prace malarskie należy przeprowadzać w temperaturze podłoża i otoczenia od +5°C do +30°C i wilgotności względnej powietrza poniżej 80%. Nie zaleca się aplikacji wyrobu przy niskiej wilgotności względnej powietrza. Pełne właściwości mechaniczne powłoka uzyskuje po 4 tygodniach. Większość zanieczyszczeń można usunąć letnią wodą i miękką ściereczką, po upływie 4 tygodni od pomalowania. Do usuwania zanieczyszczeń, takich jak kawa, herbata, wino należy użyć wody z niewielkim dodatkiem detergentu. Nie absorbuje zabrudzeń i plam takich jak: ketchup, majonez, musztarda, cola, olej, czekolada, kreda, szminka, sok pomarańczowy, marchewkowy, z czarnej porzeczki, koncentrat buraczany (usunąć do 1 godziny). Kawa, herbata, wino (usunąć do 15min.)

Niższa temperatura i większa wilgotność względna powietrza wydłuża czas wysychania powłoki. Produkt wodorozcieńczalny, nieodporny na mróz. Przechowywać w temp. powyżej 0°C w chłodnym i suchym pomieszczeniu. Optymalny poziom oczyszczenia osiąga się, jeżeli Ceramic Clean po pełnym usieciowaniu, co następuje po okresie ok. 3-4 tygodniach od aplikacji ostatniej warstwy. Większość zanieczyszczeń można usunąć letnią wodą i miękką ściereczką. W przypadku niektórych kolorów dostępnych w komputerowym systemie kolorowania, poszczególne szarze wyrobu po zakolorowaniu mogą różnić się nieznacznie odcieniem. W celu uniknięcia różnic, niezbędne jest wykonanie powierzchni stanowiącej odrębną całość architektoniczną, w jednym cyklu roboczym, produktami z tej samej partii produkcyjnej. W przypadku posiadania produktów z różnych partii produkcyjnych zaleca się wymieszać je ze sobą w celu ujednolicenia odcienia. Ewentualne poprawki należy wykonywać metodą „mokre na mokre”.

Przed aplikacją wyrobu prosimy o sprawdzenie zgodności koloru we wszystkich opakowaniach ze złożonym zamówieniem.

Farba spełnia wszystkie wymagania Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych opisanych w zeszycie ITB nr 387/2011 Część B: Roboty wykończeniowe, zeszyt 4: Powłoki malarskie zewnętrzne i wewnętrzne rozdz. 6. Wymagania dotyczące powłok malarskich.

KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

Karta nr 01/04/2017S
Aktualizacja: 13.11.2025



**FARBY
WEWNĘTRZNE**

Sigma Ceramic Clean

**Ceramiczna farba hydrofobowa do malowania
ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń**



Atesty

Posiada atest higieniczny

PN-C-81914 Rodzaj I (odporne na szorowanie na mokro)
Zgodna z PN-EN 13300

Odporność powłoki na dezynfektanty (Eco Chlor 2% r-r; Virufen 0,5% r-r; Taski Sprint Degrem 6% r-r; Skinsept PUR nierozcieńczony).

Zalecenia BHP i P.POŻ.

Stosować się do zaleceń podanych na opakowaniu.
Szczegółowe informacje zamieszczone są w Karcie Charakterystyki na stronie www.sigmacoatings.com.pl

Opakowania

2,5L baza LN, ZN oraz 10L baza LN